

ロックオススメ塗装仕様書

塗 装 仕 様 書



ROCK PAINT

| | |
|-------|---------------------------------|
| 塗装略号 | : LS1-ASE |
| 塗装仕様 | : 弱溶剤一液架橋型NADアクリルシリコン樹脂塗料(塗り替え) |
| 上塗塗料名 | : 024ライン 1液ユメロック |
| 規格 | : — |
| 素材 | : 硬質塩化ビニル、F.R.Pなど |
| 部位 | : 特殊 |

| 工 程 | 塗 料 と 施 工 内 容 | シンナー名 希釈率% | 標準塗付量 kg/m ² ・回 | 標準膜厚 μm・回 | 塗り重ね 可能時間 (23°C) |
|-----|--|---|-------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 下地調整 ゴミ、汚れ、油分などはワイヤーブラシなどで完全に除去する。 塗装する前にサンドペーパーP240～P400で研磨による足付けを行う。 | | | | |
| 2 | 024ライン 1液ユメロック 024-0203 ベース 指定色 塗装方法 刷毛・ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 115～135m ² /15kg・回 | 016-0059 塗料用シンナー 刷毛・ローラー 5～15 エアレス 10～20 | 0.11～0.13 | — | 10h以上 |
| 3 | 024ライン 1液ユメロック 024-0203 ベース 指定色 塗装方法 刷毛・ローラー、エアレス 塗装回数 1回 塗布面積 115～135m ² /15kg・回 | 016-0059 塗料用シンナー 刷毛・ローラー 5～15 エアレス 10～20 | 0.11～0.13 | — | — |

施工上の要点および注意事項

- ・ 仕様書の数値は標準的な塗装を行う際のもので、標準塗付量は塗装時のロス考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・ 取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび労働災害事故防止のため、安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。