



ROCK PAINT

114ライン

エメロック®

弱溶剤二液型NADシリコンウレタン樹脂塗料

高耐候性

低汚染性

臭気マイルド

防藻・防カビ性

環境低負荷

ホルムアルデヒド放散等級

F ☆ ☆ ☆ ☆

居室内で無制限に使用できます



ロックペイント 株式会社

「塗りやすく」「美しく」、そして「高耐久性」を兼ね備えました。

ウレタン樹脂の強靱性、シリコン樹脂の高耐候性、低汚染性の機能をハイブリッドさせた弱溶剤型の環境配慮塗料です。


ユメロックは塗料と塗装の **夢** を美しく彩ります。

特 長

1. 高耐候性・低汚染性

特殊成分配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します。

● 耐候性比較



2. ウレタンの強靱な塗膜を形成

付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。

3. 塗料用シンナー希釈型

下地、旧塗膜を侵しにくく、幅広い塗り替え用途に適応できます。


4. 臭気がマイルド

従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなおいんです。


5. 防藻・防カビ性

カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。

汚れの落ち方



【カビ抵抗試験結果(4週間)】



6. 環境低負荷

鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にやさしい塗料です。

※上記に記載された図、結果等は特定の試験の場合における実測値または計算値であり、その効果、性能を保証するものではありません。

用 途

- 屋内外のコンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。
- サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え。

※アクリル板、軟質塩ビには塗装できません。

※鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。

※木部に塗装する場合には、「木部・弾性用硬化剤」を使用してください。

※木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りなどを実施し、確認してください。

使用方法

- 配合比(重量比) 主剤：硬化剤＝9：1（13.5kg：1.5kg）
- 可 使 時 間 硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。次の表を目安に、配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。可使時間を過ぎた塗料は、正常な塗膜性能が発揮できません。

気 温	5℃	23℃	30℃
可使時間	18時間	7時間	4時間

- 希 釈 剤・割 合 塗料用シンナー（硬化剤を配合した塗料100に対する希釈割合）
ハケ・ローラー：5～15%、エアレス：10～20%
- 乾 燥 時 間 気温、膜厚、素地の状態などにより乾燥時間は異なりますが、次の表を参考にしてください。

気 温	5℃	23℃	30℃
指 触 乾 燥	50分	25分	15分
塗り重ね可能時間	4時間以上	2時間以上	1.5時間以上

性 能

項 目		塗料種類	114ライン ユメロック	2液NAD型 ウレタン樹脂塗料	2液溶剤型 アクリルシリコン樹脂塗料
光沢(60°グロス)			90	85	80
乾燥時間(23℃)	指 触		25分	25分	20分
	塗り重ね		2時間以上	2時間以上	24時間以上
耐水性(23℃水道水に1ヶ月間浸漬)			◎	◎	◎
耐温水性(40℃温水に1週間浸漬)			◎	◎	◎
耐アルカリ性(23℃ Ca(OH) ₂ 飽和溶液に1週間浸漬)			◎	○	◎
耐酸性(23℃、0.5% H ₂ SO ₄ 水に1週間浸漬)			◎	○	◎
耐衝撃性(JIS K 5600 デュポン式)			500g×30cm 合格	500g×50cm 合格	300g×30cm 合格
耐屈曲性(JIS K 5600 円筒形マンドレル法)			φ3mm 合格	φ2mm 合格	φ8mm 合格
付着性※1	モルタル		◎	◎	◎
	鋼板		◎	◎	◎
	木		◎	◎	不可
	硬質塩ビ		◎	◎	△
促進耐候性 (キセノンランプ2500時間)	白亜化の等級(JIS K 5600)		1未満	1	1未満
	光沢保持率		93%	70%	95%
耐汚染性※2			○	△	◎

注) ●評価の基準：(優) ◎>○>△>× (劣)

※1：付着性は各種基材に塗料を塗布し、23℃で3日間養生後、7日間水に浸漬したものをクロスカットを行い、セロハンテープで剥離して確認。

※2：耐汚染性はガラス板に塗料を塗布し、23℃で24時間養生後、汚染物(カーボン+水)を5時間塗膜上に塗布の後、水洗して外観を観察。

※上記の図の数値等は特定の試験の場合における実測値または計算値であり、その効果、性能を保証するものではありません。

標準塗装仕様

〔塗り替え〕

1. コンクリート、モルタルなど可とう形改修塗材Eを使用した塗り替え

工 程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² ・回)	塗り重ね可能 時間 (23℃)
下地調整	旧塗膜のはがれ部分、ふくれ部分は、皮スキ、ワイヤーブラシなどのケレン具で完全に除去する。またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧洗浄などで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下 塗 り	032-2106 ビニロック エラストックフィラーⅢ ^{注1)} (可とう形改修塗材E)	水	ローラー : 5~10% エアレス : 5~10%	1	0.3~0.5	8時間以上
			砂骨ローラー : 1~ 5%		0.8~1.5	
上 塗 り	114ライン ユメロック ^{注2)} 配合比(重量)主剤:硬化剤=9:1	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 5~15% エアレス : 10~20%	2	0.11~0.13	2時間以上

2. 窯業系サイディングボードなどの塗り替え

工 程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² ・回)	塗り重ね可能 時間 (23℃)
下地調整	旧塗膜のはがれ部分、ふくれ部分は皮スキ、ワイヤーブラシなどのケレン具で完全に除去する。またエフロレッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧洗浄などで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下 塗 り	032-2001 ロックSBフィラー ^{注3)}	水	ハケ : 1~5% ローラー : 1~5%	1	0.2~0.4	3時間以上
上 塗 り	114ライン ユメロック 配合比(重量)主剤:硬化剤=9:1	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 5~15% エアレス : 10~20%	2	0.11~0.13	2時間以上

3. 鉄部、非鉄金属部の塗り替え

工 程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² ・回)	塗り重ね可能 時間 (23℃)
下地調整	旧塗膜のはがれかかった部分、ふくれ部分は皮スキ、ワイヤーブラシ等のケレン具で、浮き塗膜、さびなどは、電動工具、手工具で除去する。チョーキングした面、汚れ、じんあいなどはサンドペーパー、ウエス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下 塗 り ^{注4)}	061ライン 2液型サビカット 配合比(重量)主剤:硬化剤=9:1	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 0~ 5% エアレス : 5~10%	1	0.13~0.15	4時間以上 7日以内 ^{注5)}
上 塗 り	114ライン ユメロック 配合比(重量)主剤:硬化剤=9:1	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 5~15% エアレス : 10~20%	2	0.11~0.13	2時間以上

4. 硬質塩化ビニル、F.R.P.面の塗り替え

工 程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² ・回)	塗り重ね可能 時間 (23℃)
下地調整	ゴミ、汚れ、油分などはワイヤーブラシなどで完全に除去する。 塗装する前にサンドペーパーP240~P400で研磨による足付けを行う。					
下 塗 り	114ライン ユメロック 配合比(重量)主剤:硬化剤=9:1	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 5~15% エアレス : 10~20%	1	0.11~0.13	2時間以上
上 塗 り	114ライン ユメロック 配合比(重量)主剤:硬化剤=9:1	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 5~15% エアレス : 10~20%	1	0.11~0.13	2時間以上

注 1) 塗装用具はローラー、エアレス、砂骨ローラーの他にリシンガン、タイルガンも使用できます。

注 2) 弾性仕上げの場合、硬化剤は木部・弾性用硬化剤を使用してください。

注 3) 光触媒処理や無機系コーティング材など付着にくい面には、ハイパーシーラーエボを下塗りに使用してください。

※仕様書の数値は標準的な塗装を行う際のもので、塗装時のロスを考慮にいれた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。

〔新設〕

1. コンクリート、モルタル面などの平滑仕上げ

工 程	使 用 塗 料	希 釈 剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² ・回)	塗り重ね可能 時間 (23℃)
素地調整	エフロレッセンス、レイタンス、ゴミ、汚れなど付着物を完全に除去し、乾燥した清浄な面とする。(含水率10%以下、pH9.5以下)					
下 塗 り ^{注6)}	033ライン ハイパーシーラーエポ ^{注7)} 配合比(重量) 主剤:硬化剤=5:1 (弱溶剤系反応形成樹脂シーラー)	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 0% エアレス : 0% 通常不要	1	0.08~0.13	4時間以上 7日以内 ^{注5)}
上 塗 り	114ライン ユメロック 配合比(重量) 主剤:硬化剤=9:1	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 5~15% エアレス : 10~20%	2	0.11~0.13	2時間以上

2. 鉄部・非鉄金属部

工 程	使 用 塗 料	希 釈 剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² ・回)	塗り重ね可能 時間 (23℃)
素地調整	電動工具、手工具を併用し、黒皮や赤サビを念入りに除去する。日本道路協会素地調整「2種ケレン」、又はSIS St3程度。じんあい、水分、油分は完全に除去する。					
下 塗 り ^{注4)}	061ライン 2液型サビカット 配合比(重量) 主剤:硬化剤=9:1 (弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー)	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 0~ 5% エアレス : 5~10%	1	0.13~0.15	4時間以上 7日以内 ^{注5)}
上 塗 り	114ライン ユメロック 配合比(重量) 主剤:硬化剤=9:1	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 5~15% エアレス : 10~20%	2	0.11~0.13	2時間以上

3. 木部^{注8)}

工 程	使 用 塗 料	希 釈 剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m ² ・回)	塗り重ね可能 時間 (23℃)
素地調整	オービタルサンダーでP180~P240ペーパーを用いて、汚れ、付着物、ケバダチを除去して平滑な面にする。木のヤニは削り取るか、又は焼きゴテで処理し、揮発油でふきとる。節およびその周辺はセラックニスで節止めを行い、穴埋めの必要なときは、ロックポリパテで穴埋めを行う。					
下 塗 り	051ライン ロック木部用マルチ下塗り ^{注9)}	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 5~15% エアレス : 10~20%	1	0.12~0.20	4時間以上 7日以内
上 塗 り	114ライン ユメロック 配合比(重量) 主剤:硬化剤=9:1 ※硬化剤は114-0120木部・弾性用を使用	塗料用シンナー	ハケ、ローラー : 5~15% エアレス : 10~20%	2	0.11~0.13	2時間以上

注 4) 鉄部、非鉄金属部の下塗りには、1 液型変性エポキシ系の「サビカット」を使用することもできますが、高防食性が必要な場合や亜鉛メッキ面には「2 液型サビカット」または「ロックエポキシハイプライマー」を推奨します。また素地への付着性や素地・下地調整の方法など詳細はそれぞれのカatalogをご参照ください。

注 5) 夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず実施してください。上塗りとの付着性が低下します。

注 6) 吸い込みの著しい部材については、標準塗付量より多くなる場合があります。シーラー塗装は「ぬれ感が出るまで」を目安に塗装してください。

注 7) ハイパーシーラーエポは透明とホワイトがあります。下塗りには他にユメロックシーラー(透明又はホワイト)、エポシーラーマルチ(透明)ロックカチオンシーラーマルチⅢ(透明)、ロックカチオンシーラーマルチ ホワイト、ハイパーシーラーアクア(透明)があります。

また窯業系サイディングボード面には 032-2001 ロック SB フィラーを下塗りとする仕様もありますので、最寄りの営業所までお問い合わせください。

注 8) 木部については、用途(カウンター、テーブル、椅子、棚、床等)により塗装に適さない場合がありますので、弊社営業までお問い合わせください。

注 9) ロック木部用マルチ下塗りには、ホワイト、チョコレート、ブラックの3色あります。

※仕様書の数値は標準的な塗装を行う際のもので、塗装時のロスを考慮にいれた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。

施工上の注意事項

- 塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- 気温が低いときや湿度が高い場合には、完全な塗膜ができにくく十分な性能を発揮できませんので、気温 5℃以下、湿度 85%以上での塗装は避けてください。
- 絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- 塗料全体をよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- 飛散防止のため必ず養生を行ってください。特に吹付け塗装の場合は注意してください。
- 補修部分が目立つことがありますので、補修塗りの場合は同一ロットの塗料を使用し、同一の塗装方法、希釈割合で行ってください。
- 塗装方法により多少色相が異なることがありますので、入り隅のハケ・ローラー境目はできるだけ奥までローラー塗装してください。
- ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により色相が異なって見えることがあります。
- 作業能率の低下および塗りムラの原因になるため、スプレーノズルの先端は時々洗浄してください。
- 希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。他種のシンナーを使用すると塗料中の樹脂が破壊されて使用できなくなります。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- つやの調整は、被塗物の形状、状態、塗装膜厚や塗色などにより、実際のつやと少し違って見える場合があります。あらかじめ試し塗りを実施確認してください。また塗り継ぎや補修の際につやむらが出やすいため、面を切って通して塗装してください。
- つや消しの場合、色彩によっては底つやが残ることがあります。
- 硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がりが粗、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
- 硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
- 夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。上塗りとの付着性が低下します。
- 塗料液と硬化剤には、湿気と反応する成分が含まれています。貯蔵の際は密栓し冷暗所に保存してください。また、開栓後はできるだけ早めにご使用ください。水・アルコール系の溶剤の混入は絶対に避けてください。
- 硬化剤はイソシアネート化合物を含んでおり、スプレーダストを吸引すると鼻、のど、気管支などに障害を起こすおそれがありますので、換気を良くし、適切なマスクを着用して作業を行ってください。過去にアレルギー症状を経験している人は取扱わないでください。
- 調色には必ず 114 ライン ユメロック原色または、ロックトーンカララント 3000 (ベースの 5%以内)を使用してください。
- ロックトーンカララント 3000 で調色する場合、フラットベースの使用は避けてください。
- 降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- シーリング材の上に塗装する場合、シーリング材の種類、劣化度により付着不良、収縮われなどを起こしたり、表面が汚れたりすることがあります。状況によっては、シーリング材用プライマー「ロックノンタックプライマー S」を塗装してください。塗膜の汚染・剥離・はがれ・割れの低減が図れますが、シーリング材の種類によっては汚れ、付着不良が発生する場合がありますので試し塗りすることをお奨めします。なお、ノンブリードタイプのシーリング材に「ロックノンタックプライマー S」は塗装しないでください。
- エマルジョンパテの外部での使用は避けてください。
- 外部の塗装について、塗料臭気が室内に入らないように換気装置などを停止し、開口部などの養生を行ってください。
- 塗装面の取り合い等で可塑剤が多く含まれる建材(塩ビ鋼板、ラミネート鋼板、プラスチック、ゴムパッキン、塩ビクロスなど)への直接の塗装は塗膜が軟化することがあり避けてください。また、これらの素材に塗膜が接触・付着しないように注意してください。
- 蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業系サイディング、その他の断熱性が付与された建材など)を使用した高断熱型住居の外装を塗装する場合、状況により蓄熱、水分、素地、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、素地の変形、塗膜のふくれ、はがれなどが発生する場合があります。詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 笠木、天端など長時間水の滞留する箇所では塗膜の白化、ふくれなどが発生する場合がありますので、養生シートの設置方法などに配慮し、換気を促してください。
- 比較的緻密な素材である押出成形板や GRC 板へ塗装する場合は、ユメロックシーラー、ハイパーシーラーエポ、ハイパーシーラーアクアを下塗りとして使用してください。
- サイディングボード表面に反り、うねりが発生している場合は、ビスの増す打ちなど状況に応じた補修を行ってください。また補修が困難な場合はボードの張り替えを行ってください。
- フッ素コート処理をはじめ無機系や光触媒処理のサイディングボードには、ハイパーシーラーエポ、ハイパーシーラーアクアを下塗りに使用してください。
- 新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率 10%以下、pH9.5 以下になるまで十分に乾燥させてください。
- 屋外セメント系素地に段差・巣穴などがある場合は、セメントフィラーを用いて不陸調整を行ってください。
- ビニロクエラストックフィラーⅢを砂骨ローラーで塗装する場合には、最初に配り塗りを行い、その後ならし塗りをし、塗り継ぎにむらが生じないようにしてください。
- 吸い込みの著しい部材については、標準塗付量より多くなる場合があります。シーラー塗装は「ぬれ感が出るまで」を目安に塗装してください。
- シーラー塗装後、塗装仕様の塗り重ね可能時間よりも早く上塗り塗装を行うと、ちぢみ、ひび割れ、塗膜不良を起こすおそれがありますので、塗り重ね可能時間は守ってください。
- 下塗り乾燥後、素地との付着性をガムテープなどで確認し、はがれが認められる場合は再度下塗り塗装を実施してください。
- サビについては完全に除去後、削りカス(サビ、鉄くず)を完全に除去してください。サビの発生の原因となります。
- シーラー類や各種上塗り塗料には防錆性はありませんので、金属製の部分が錆びている場合、錆などを除去、ケレンし、適性のあるサビ止め塗料を下塗り後、上塗り塗装を実施してください。
- 溶接接合部や下塗りにキズがある場合は、その部分が塗膜不良となりやすいので、素地調整後、適性のあるサビ止め塗料で補修塗装を行ってから下塗り塗装してください。
- 木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれが生じることがありますので、事前に試し塗りを実施確認してください。
- 木部塗装で釘頭には、サビ止め塗料(サビカットⅡ)を塗装してください。釘頭が錆びている場合は、サンドペーパーを用いて錆びを除去してからサビカットⅡを塗装してください。
- 新設の木部の場合は、含水率 15%以下で行ってください。また節止めは必ずセラックニスを塗装してください。
- 木部については、用途(カウンター、テーブル、椅子、棚、床等)により塗装に適さない場合がありますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- 塗色が濃色の場合、塗膜を強くすると色落ちすることがありますので注意してください。
- 塗装用具の洗浄はラッカーシンナーを使用してください。
- 改修塗装の場合、素地の種類や下地処理方法によって塗膜不良となる事があります。あらかじめ適切な処理を行い試し塗りすることをお奨めします。
- 改修塗装の場合、脆弱な旧塗膜、汚れ、チョーキングなどはディスクサンダー、皮スキ、ワイヤーブラシなどで除去し、高圧洗浄を行った後、24 時間以上乾燥させてください。(気温 23℃、湿度 65%の場合)
- 旧塗膜が弾性系の塗膜(弾性リシン、弾性スタッコ)やアクリル樹脂エナメルなどの場合、すでにふくれが発生していることがあります。そのまま塗装するとふくれが拡大することがありますので、ふくれ箇所は完全に除去してください。
- 旧塗膜は弾性型塗料でビニロクエラストックフィラーⅢを使用して塗替えを行う場合、後の工程で吹付タイル(硬質タイル)は使用しないでください。クラックが生じる場合がありますので弾性系の塗料を使用してください。
- 仕様書の数値は標準的な塗装を行う際のもので、標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- 塗り重ね可能時間(乾燥時間)は塗装現場の温度、湿度、風通し、素地の状態などにより、多少変わります。
- 各工程の塗装間隔や塗付量、希釈量を守らなかった場合塗膜不良となる事があります。また、各工程において当社指定以外の材料を使用した場合は十分な性能が得られないことがあります。
- カタログに記載されていない素地及び塗装方法、工程で施工する場合、塗膜欠陥を起こすことがありますので、使用する前に最寄りの営業所へお問い合わせください。
- この塗料はホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆タイプです。F☆☆☆☆以外の材料(被塗物、素地を含む)を使用したり、各工程の塗装間隔や塗付量、希釈量を守らなかった場合、F☆☆☆☆でなくなることがありますので注意してください。
- 上塗りに鮮やかなエロース系、レッド系、ブルー系、グリーン系の塗色で仕上げる場合、塗膜の隠ぺい性が弱い傾向にあるため、先に隠蔽性のよい共色(近似色)で下塗りした後、上塗り塗装してください。
- 低汚染性については被塗物の種類や建物の形状により、また、施工後特に塗膜が十分に乾燥する前、もしくは乾燥して初期の段階で天候不良であった場合、その効果が十分に発揮されない場合があります。
- 防藻・防カビ効果は繁殖を抑制するため、既に発生している被塗面には、下地処理として除去および防藻・防カビ処理剤などで殺菌処理した後、塗装してください。
- このカタログに記載されている下塗り塗料などの詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。
- 取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

◆原色（全て第二石油類です。）

品 番	色 名	容 量	品 番	色 名	容 量
114-0204	ハイホワイト	13.5kg・3.6kg	114-0021	ムエンエロー	13.5kg・3.6kg
114-0303	3分ツヤホワイト	13.5kg	114-0024	ムエンファインエロー ^{注)}	13.5kg・3.6kg
114-0503	5分ツヤホワイト	13.5kg	114-0025	ムエンメジウムエロー ^{注)}	3.6kg
114-0095	フラットベース	13.5kg・3.6kg	114-0029	ムエンオレンジ	3.6kg
114-0150	クリヤー	13.5kg・3.6kg	114-0036	バイオレット	3.6kg
114-0159	フラットクリヤー	13.5kg・3.6kg	114-0040	シンクレッド	3.6kg
114-H103	ウィークホワイト ^{注)}	13.5kg	114-0050	シルバー ^{注)}	13.5kg
114-0140	硬化剤	1.5kg・0.4kg	114-0075	シアニンググリーン	3.6kg
114-0120	木部・弾性用硬化剤	1.5kg・0.4kg	114-0080	ロイヤルブルー	13.5kg・3.6kg
114-0209	オフホワイト(N-90) ^{注)}	13.5kg	114-0210	レッド	3.6kg
114-0255	破風チョコ ^{注)}	13.5kg	114-0225	オキサイドレッド	13.5kg・3.6kg
^{注)} ●標準常備色はこの他10色あります。 ●ウィークホワイトはロックカララントシステム専用のホワイトベース類です。 ●ムエンファインエローの色は冴えたライトオレンジです。 ●ムエンメジウムエローの色は冴えたオレンジです。 ●シルバーは調色できません。			114-0233	オーカー	13.5kg・3.6kg
			114-0234	ブラック	13.5kg・3.6kg

◆関連下塗塗料

品 番	品 名		容量	消防法	品 番	品 名		容量	消防法
061-7530	2液型サビカット	赤サビ色	14.4kg	2石	061-0530	ロックエポキシハイプライマー	ブラウン	15kg	2石
061-7531		グレー			061-0531		グレー		
061-7532		ホワイト			061-0532		ホワイト		
061-7534		ブラック			061-0011	ロックエポキシハイプライマー 硬化剤		3kg	2石
061-7910	2液型サビカット 硬化剤		1.6kg	2石	061-0021	ロックエポキシハイプライマー 低温用硬化剤		3kg	2石
061-1540	サビカットⅡ	赤サビ色	16kg	2石	032-2106	ビニロックエラストックフィラーⅢ		16kg	非
061-1541		グレー	4kg		032-2001	ロックSBフィラー		15kg	非
061-1542		ホワイト			033-1160	ロックカチオンシーラーマルチ ホワイト		15kg	非
061-1544		ブラック	16kg		033-1179	ロックカチオンシーラーマルチⅢ		15kg	非
033-5110	ユメロックシーラー	ホワイト	12.5kg	2石	033-7700	ハイパーシーラーアクア 主剤（透明）		14kg	非
033-5150		（透明）			033-7910	ハイパーシーラーアクア 硬化剤		1kg	3石
033-5910	ユメロックシーラー 硬化剤		2.5kg	2石	051-1531	ロック木部用マルチ下塗り	ホワイト	16kg 4kg	2石
033-6110	ハイパーシーラーエポ	ホワイト	12.5kg	2石	051-1532		チョコレート		
033-6150		（透明）			051-1533		ブラック		
033-6910	ハイパーシーラーエポ 硬化剤		2.5kg	2石	033-8150	エポシーラーマルチ（透明）		14kg	2石

安全衛生上及び取扱上の注意

〔製品の危険・有害性〕

- 引火性の液体である。
- 溶剤蒸気を吸入すると有機溶剤中毒になるおそれがある。
- 目、皮膚、粘膜などに対し刺激性がある。

〔救急処置〕

- 目に入った場合は直ちに多量の水で洗い、できるだけはやく医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、できるだけはやく医師の診察を受けてください。
- 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹼水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のあるときは医師の診察を受けてください。

〔取扱注意事項〕

- 取扱は引火源のないところで行い、特に静電気が発生するような衣服の着用や取扱は避けてください。
- 取扱作業所には局所排気装置を設け、塗装時及び乾燥時には十分換気を行ってください。
- 溶剤蒸気やスプレーダストを吸引しないように、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクなどの適切な保護具を着用してください。
- 取扱中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護めがね、保護手袋(耐溶剤性)、長袖作業着などを着用してください。
- 取扱後は手洗い及びうがいを十分に行い、作業着などに付着した汚れをよく落としてください。
- よくふたをして直射日光を避け、5℃以上40℃以下の安全でかつ子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 容器は中身を使い切ってから廃棄してください。
- 指定された以外の製品と混合しないでください。
- 廃棄の際は関係法規に従って産業廃棄物処理業者に委託し処理してください。
- 火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。

〔施工後の安全性について〕

- 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの際は、施主に対して安全性に十分に注意を払うようにご指導ください。
- 不特定多数の方が利用する施設を施工した場合は、ペンキ塗りたてであるなどの立看板を設置し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接する事のないようにご配慮願います。

安全データシート(SDS)をよく読んでから取り扱ってください。

ロックペイント 株式会社

東京営業部／〒136-0076／東京都江東区南砂2丁目37番2号 TEL (03)3640-6000 FAX (03)3640-9000
大阪営業部／〒555-0033／大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号 TEL (06)6473-1650 FAX (06)6473-1000
札幌営業所／〒003-0011／札幌市白石区中央一条4丁目3番48号 TEL (011)812-2761 FAX (011)812-9304
仙台営業所／〒983-0044／仙台市宮城野区宮千代2丁目3番11号滅正ビル201号室 TEL (022)349-8677 FAX (022)283-3255
西関東営業所／〒252-0131／神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目15番16号 TEL (042)700-3111 FAX (042)700-3112
名古屋営業所／〒454-0059／名古屋市中川区福川町1丁目1番地 TEL (052)351-6500 FAX (052)361-7433
岡山営業所／〒701-1134／岡山市北区三和1000番34 TEL (086)294-1201 FAX (086)294-6966
福岡営業所／〒811-0119／福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3丁目2番1号 TEL (092)962-0661 FAX (092)963-1241

URL : <https://www.rockpaint.co.jp>

- 本カタログの内容については、予告無しに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
また記載内容について、法律で認められる範囲を超えての転載・複製を禁止します。

販売店：