

## ■特長

- ・特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起りにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。
- ・シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。
- ・長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。

## ■被塗物素材

- ・金属製屋根、トタン屋根
- ・スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート（新屋根材）など  
（ただし、塩ビ被覆金属板、フッ素塗装を施した金属板、銅板などには塗装できません。）

## ■製品要綱

種類・色	常備色（20色）	
主な用途	戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え	
容量	14L	
配合比	—	
標準塗付量(kg/m <sup>2</sup> ・回)	0.11~0.13	
標準塗付面積(m <sup>2</sup> /14L・回)	105~125	
希釈剤	塗料用シンナー	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~15
	エアレス	10~20
標準塗装回数	2	
可使時間(23℃)	—	
指触乾燥時間(23℃)	1時間	
塗り重ね可能時間(23℃)	2時間以上	
光沢	つや有り	
特化則該当物質	該当物質なし	
有機溶剤表示	第3種有機溶剤等	
消防法による危険物区分	第4類 第二石油類（非水溶性）	
材工価格（2018年4月現在）	¥1,900.-/m <sup>2</sup> （当該製品のみ・300m <sup>2</sup> 以上）	

## ■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしてください。
- ・新屋根材などで軽度の不陸がある場合は、下地調整材としてロック水性プロテクトルーフ サフを使用してください。
- ・素地が濡れている時は塗装を避け、乾いてから塗ってください。また直射日光などで極端に熱くなっている時は、少し冷やしてから塗装してください。
- ・乾燥過程で霜、夜露などの影響を受ける時間帯や、昼と夜の温度差が大きい時期は、時間を考慮して塗装を行ってください。
- ・鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくと発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2018 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2018.04