

■特長

- ・高耐候性の特殊コーティング酸化チタン（ホワイト）顔料とラジカル吸着安定剤（HALS）によるラジカルコントロール技術で、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。
- ・帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。
- ・ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆のため、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。
- ・隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。
- ・鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。
- ・においがとてもマイルドで塗装環境に適します。
- ・1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。
- ・防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。

■被塗物素材

- ・コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど

■製品要綱

種類・色	ホワイト、原色および各色	
主な用途	戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り 各種旧塗膜など塗り替え用上塗り (カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。)	
容量	15kg・3kg (ホワイトは除く)	
配合比	—	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.11~0.13	
標準塗布面積(m ² /15kg・回)	115~135	
希釈剤	塗料用シンナー	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~15
	エアレス	10~20
標準塗装回数	2	
可使時間	—	
指触乾燥時間(23℃)	20分	
塗り重ね可能時間(23℃)	2時間以上	
光沢	つや有り~つや消し	
特化則該当物質	該当物質なし	
有機溶剤表示	第3種有機溶剤等	
消防法による危険物区分	第4類 第二石油類(非水溶性)	
材工価格(2022年10月現在)	¥2,000.-/m ² (当該製品のみ・300m ² 以上)	

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
- ・つやの調整品は、被塗物の形状、状態、塗膜厚や塗色などにより、実際のつやと少し違って見える場合があります。あらかじめ試し塗りを実施し確認してください。また、つや消しの場合、色彩のよっては底つやが残ることがあります。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また温度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
- ・下塗りに2液型塗料を使用した場合、24時間以上(23℃)乾燥させてから塗装してください。
- ・鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
- ・木部の塗装については下塗りとしてロック木部用マルチ下塗りがありますが、木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくると発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・調色には必ず024ライン 1液ユメロック原色DXまたは、ロックトーンカララント3000(ベースの3%以内)を使用してください。
- ・上塗り2回目など異なる色を塗り重ねる場合は24時間以上(23℃)間隔をあげ、手早く塗装してください。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2022 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2022.10