

## ■特長

- ・様々な窯業系サイディングボードの塗り替えに最適です。
- ・水性で低臭気のため、塗装環境に配慮した塗料です。
- ・ロックトーンカララント7000で着色できます。
- ・高隠蔽性、速乾性のため、作業効率が向上します。
- ・フィラーとシーラーのダブル機能により、あらゆる下地、旧塗膜に適用できます。
- ・吸い込みの少ない塗膜のため、上塗りが美しく仕上がります。
- ・シーリング材の粘着性ブリードを抑える効果があります。
- ・塗膜は微弾性のため、ヘアクラックへの追従性を有します。
- ・すぐれた防藻・防カビ性により、衛生的な環境を維持できます。

## ■被塗物素材

- ・窯業系サイディングボード
- ・コンクリート、モルタル、ALCパネルなど各種旧塗膜
- ※・新設塗装の場合は、事前にカチオン系シーラーなど各種ロック建築用シーラーを塗装してください。
- ・フッ素コート処理をはじめ、無機系や光触媒処理などのサイディングボードには適応しておりませんので、塗装は避けてください。

## ■製品要綱

種類・色彩	白	
主な用途	戸建住宅などの建築物壁面 (屋外、屋内共に使用できます。)	
容量	15kg	
配合比	—	
標準塗付量(kg/m <sup>2</sup> ・回)	0.2~0.4	
標準塗布面積(m <sup>2</sup> /15kg・回)	37~75	
希釈剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	1~5
	エアレス	—
標準塗装回数	1	
可使時間(23℃)	—	
指触乾燥時間(23℃)	30分	
塗り重ね可能時間(23℃)	3時間以上	
光沢	—	
特化則該当物質	該当物質なし	
有機溶剤表示	—	
消防法による危険物区分	水性の非危険物	
材工価格(2022年10月現在)	¥1,300.-/m <sup>2</sup> (当該製品のみ・300m <sup>2</sup> 以上)	

## ■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・旧塗膜が弾性型塗料でロックSBフィラーを使用して塗り替えを行う場合、後の工程で吹付タイル(硬質タイル)は使用しないでください。クラックが生じる場合がありますので、弾性系の塗材を使用してください。
- ・シーリング材の粘着性ブリードを抑える効果は、シーリング材の種類により多少程度の差はあります。
- ・養生テープは塗装後すぐにはがしてください。乾燥後では養生テープはがしにくくなります。この場合カッターナイフなどで切り取ってください。
- ・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・着色したい場合は、ロックトーンカララント7000(ベースの1%以内)を使用してください。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2022 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2022.10