

ロック透湿コート

水性1液透湿型微小骨材入りシリコン樹脂塗料
防火材料：NM-8585/不燃材料・QM-9816/準不燃材料・RM-9364/難燃材料
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

■特長

- ・防水性にすぐれています。
- ・コンクリート中性化抑制効果があります。
- ・透湿性があり、ふくれ、はがれを抑制します。
- ・シリコン系塗膜のため、高い耐久性を発揮します。
- ・塗膜が微弾性のため、下地追従性があります。
- ・防藻・防カビ性を有しています。

■被塗物素材

- ・屋内外コンクリート、モルタル、スレート等

■製品要綱

種類・色彩	ホワイト、ウィークホワイト及び各色		
主な用途	建築物の壁面、基礎巾木、軒天、擁壁・ブロック塀などの新設、塗り替え塗装		
容量	20kg（ホワイト、ウィークホワイト及び各色）、4kg（各色）		
配合比	—		
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.20~0.25（砂骨ローラー 0.6~1.5）		
標準塗布面積(m ² /20kg・回)	80~100（砂骨ローラー 13~33）		
希釈剤	水		
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0~5	
	砂骨ローラー	0（希釈不可）	
標準塗装回数	2		
可使時間	—		
指触乾燥時間	(10℃) 50分	(23℃) 30分	(30℃) 15分
塗り重ね可能時間	(10℃) 4時間以上	(23℃) 2時間以上	(30℃) 1時間以上
光沢	つや消し		
特化則該当物質	該当物質なし		
有機溶剤表示	—		
消防法による危険物区分	水性の非危険物		
材工価格（2023年5月現在）	¥2,500.-/m ² （当該製品のみ・300m ² 以上）		

■使用上の注意事項

- ・塗料はミキサー等でよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
- ・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・微細な骨材を配合しているため、エアレス塗装は避けてください。
- ・調色には必ずロックトーンカララント7000（ベースの2%以内）を使用してください。（ただしロックカララントシステムのウィークホワイトはベースの5%以内）
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・フタを開けたままにしておくとしだいに皮張りを起こしますので、出来るだけ早く使い切るか、ポリエチレンシート等で密閉保管してください。
- ・防火認定仕様につきましては、最寄りの各営業所にお問い合わせください。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2023 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2023.08