

■特長

- ・ VOC がほぼ0で、低臭タイプの室内環境対応型シーラーです。
- ・ 付着性、浸透性にすぐれ、各種素地に使用できます。
- ・ 居住中の住宅や営業中のレストラン、病院、学校、事務所などの内壁塗装に最適です。

■被塗物素材

- ・ コンクリート、モルタル、せっこうボードなど。
- ・ 特にビニルクロスなどの塗り替えに適します。
- ・ 新設、塗り替えともに使用できます。

■製品要綱

種類・色彩		白
主な用途		病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、 居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所
容量		15kg
配合比		—
標準塗付量(kg/㎡・回)		0.06～0.08
標準塗布面積(㎡/15kg・回)		180～250
希釈剤		水
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0～10
	エアレス	—
標準塗装回数		1
可使時間		—
指触乾燥時間		(10℃) 1時間 (23℃) 30分 (30℃) 20分
塗り重ね可能時間		(10℃) 4時間以上 (23℃) 2時間以上 (30℃) 2時間以上
光沢		—
特化則該当物質		該当物質なし
有機溶剤表示		—
消防法による危険物区分		水性の非危険物
材工価格 (2023年12月現在)		¥500.-/㎡ (当該製品のみ・300㎡以上)

■使用上の注意事項

- ・ 塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・ 塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・ 塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・ 塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また温度が85℃以上の場合は塗装を避けてください。
- ・ 絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・ ヤニの付着が著しく汚れがひどい場合には、中性洗剤を用いてできるだけヤニなどを除去し、十分乾燥させてから塗装してください。
- ・ 新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・ 吸い込みの著しい部材については、標準塗付量より多くなる場合があります。シーラー塗装は「ぬれ感が出るまで」を目安に塗装してください。
- ・ シーラー塗装後、塗装仕様の塗り重ね可能時間よりも早く上塗り塗装を行うと、ちぢみ、ひび割れ、塗膜不良を起こすおそれがありますので、塗り重ね可能時間は守ってください。
- ・ 下塗り乾燥後、素地との付着性をガムテープなどで確認し、はがれが認められる場合は再度下塗り塗装を実施してください。
- ・ ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・ 標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・ 氷点下で貯蔵しますと凍るおそれがあります。凍った場合は常温で完全に溶かし、よく攪拌してから使用してください。凍ったままでの攪拌や塗装は避けてください。
- ・ 取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
Copyright © 2023 ROCK PAINT All Rights Reserved.