

■特長

- ・水性で溶剤型塗料に比べてVOC量が少なく、また、ホルムアルデヒドの放散もありませんので、室内でも安心して使用できます。
- ・溶剤型の一液ウレタン樹脂クリヤーに匹敵する耐久性があり、しかも変色しにくくなっています。
- ・耐摩耗性にすぐれています。
- ・塗膜は肉持ち感にすぐれ、つやが良く美しい仕上がりが得られます。
- ・水性で塗りやすく、乾燥も速くなっています。
- ・クリヤー（ツヤ有り）とツヤ消しクリヤーは任意の割合で混合し、用途に応じて希望の艶にすることができます。

■被塗物素材

- ・屋内の木部

■製品要綱

種類・色	クリヤー、ツヤ消しクリヤー	サンディングシーラー
主な用途	屋内の木製床、建具、家具など透明仕上げ 木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び体育館、廊下等のフローリング床など	
容量	16kg・4kg	
配合比	—	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.08~0.10	
標準塗布面積(m ² /16kg・回)	160~200	
希釈剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0 (通常不要)
	羊毛モップ	0 (通常不要)
標準塗装回数	2	1
可使時間 (23℃)	—	
指触乾燥時間 (23℃)	30分	
塗り重ね可能時間 (23℃)	4時間以上	
歩行可能時間 (23℃)	24時間以上	—
光沢	つや有り~つや消し	—
特化則該当物質	該当物質なし	
有機溶剤表示	—	
消防法による危険物区分	水性の非危険物	
材工価格 (2022年10月現在)	¥—/m ² (当該製品のみ・300m ² 以上)	

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また温度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・木部の吸い込みが多い場合にはサンディングシーラーを使用して目止めを行ってください。
- ・標準の塗装仕様は（下塗り）サンディングシーラー1回、（上塗り）クリヤーまたはツヤ消しクリヤー2回仕上げです。
- ・木材の種類により、あるいは同じ木材でも吸い込みが異なると発色が異なる場合がありますので、あらかじめ試し塗りを行ってください。
- ・木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
- ・木部については、用途（アルコールを使用する部位など）により塗装に適さない場合があります。
- ・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2022 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2022. 10

