

■特長

- ・藻類、カビの発生した面に塗布するだけで、殺菌、除菌処理を行うことができます。
- ・処理後に水洗いの必要もなく、上から直接塗料を塗装することが可能です。
- ・速乾性で、短時間で処理が可能です。

■被塗物素材

- ・コンクリート、モルタル、レンガ、PC板、ALC板、スレート板など

■製品要綱

種類・色彩	透明
主な用途	屋外のセメント系素地の防藻・防カビ処理
容量	14L
配合比	—
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.12~0.15
標準塗布面積(m ² /14L・回)	73~91
希釈剤	—
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー 0 エアレス —
標準塗装回数	1
可使時間(23℃)	—
指触乾燥時間(23℃)	—
塗り重ね可能時間(23℃)	2時間以上
光沢	—
特化則該当物質	該当物質なし
有機溶剤表示	第2種有機溶剤等
消防法による危険物区分	第4類 第一石油類(非水溶性)
材工価格(2023年12月現在)	¥950.-/m ² (当該製品のみ・300m ² 以上)

■使用上の注意事項

- ・塗料に混ぜて使用することはできません。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また温度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・この処理剤は塩素系の処理剤(次亜塩素酸ソーダ)と異なり、漂白作用はありませんので、塗膜の汚れが完全に除去されることはありません。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・この処理を行った塗装面に159ライン クリスタルロックは塗装できません。
- ・その他取扱いの際は製品容器の注意書きおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2023 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2023. 12