

# ロック木部用マルチ下塗り

051ライン

弱溶剤エポキシ系木部下塗り塗料  
ホルムアルデヒド放散等級 **F☆☆☆☆**

## ■特長

- ・素地の目止め効果および隠蔽性にすぐれます。
- ・速乾で塗装作業性が良く、上塗り塗料の吸い込みが少ないため、美しい仕上がり感が得られます。
- ・エポキシ樹脂配合により、耐水性、耐久性、付着性にすぐれます。
- ・二液型塗料と比べ手間や配合ミスがなく、可使時間の制限もないので、塗料は無駄なく使用できます。
- ・塗料用シンナー希釈のため、下地や旧塗膜を傷すことなく塗装できます。
- ・原料として鉛・クロムなどの有害な物質を配合していません。

## ■被塗物素材

- ・一般木部

## ■製品要綱

種類・色	ホワイト、チョコレート、ブラック
主な用途	屋内外の一般建築物、構築物、破風など特に木部の下塗りに適します。
容量	16kg、4kg
配合比	—
標準使用量(kg/m <sup>2</sup> ・回)	0.12~0.20
標準塗付面積(m <sup>2</sup> /16kg・回)	80~133
希釈剤	塗料用シンナー
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー 5~15 エアレス 10~20
標準塗装回数	1
可使時間(23℃)	—
指触乾燥時間(23℃)	10分
塗り重ね可能時間(23℃)	4時間以上 7日以内
光沢	—
特化則該当物質	エチルベンゼン
有機溶剤表示	第2種有機溶剤等
消防法による危険物区分	第4類 第二石油類(非水溶性)
材工価格(2018年4月現在)	¥800.-/m <sup>2</sup> (当該製品のみ・300m <sup>2</sup> 以上)

## ■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
- ・カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は適さない場合がありますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
- ・劣化の著しい木部への塗装は、表層剥離の原因となるため施工は避けてください
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
- ・上塗り塗装は必ず2回塗り以上で仕上げてください。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくと発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2018 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2018.04