

## ■特長

- ・ホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆のため、室内においての使用制限がありません。
- ・鉛・クロム・コバルト化合物を原料として使用していない環境配慮型の塗料です。
- ・乾燥性、特に芯じまりにすぐれた内外部用の合成樹脂調合ペイントです。
- ・たれ、ハケ目が少なく、ハケ運びが軽く、作業性が非常にすぐれています。
- ・隠ぺい性にすぐれています。

## ■被塗物素材

- ・金属部、木部など（金属部には必ず適性のあるサビ止めペイント塗装してください。）

## ■製品要綱

|                                |   |       |  |
|--------------------------------|---|-------|--|
| 種類・色                           | ホワイト、原色および各色  |       |  |
| 主な用途                           | 建築物の鉄扉など鋼材、鋼板面、内外部鉄部<br>一般木部、木質建具などの上塗り               |       |  |
| 容量                             | 15kg・3kg  |       |  |
| 配合比                            | —   |       |  |
| 標準塗付量(kg/m <sup>2</sup> ・回)    | 0.10~0.13   |       |  |
| 標準塗布面積(m <sup>2</sup> /15kg・回) | 115~150   |       |  |
| 希釈剤                            | 塗料用シンナー   |       |  |
| 希釈割合<br>(重量%)                  | ハケ・ローラー   | 5~10  |  |
|                                | エアレス  | 10~15 |  |
| 標準塗装回数                         | 2   |       |  |
| 可使時間                           | —   |       |  |
| 指触乾燥時間                         | (10℃) 8時間 (23℃) 4時間 (30℃) 3時間                         |       |  |
| 塗り重ね可能時間                       | (10℃) 40時間以上 (23℃) 16時間以上 (30℃) 16時間以上                |       |  |
| 光沢                             | つや有り~つや消し   |       |  |
| 特化則該当物質                        | 該当物質なし  |       |  |
| 有機溶剤表示                         | 第3種有機溶剤等  |       |  |
| 消防法による危険物区分                    | 非危険物（指定可燃物）   |       |  |
| 材工価格（2022年10月現在）               | ¥1,450.-/m <sup>2</sup> （当該製品のみ・300m <sup>2</sup> 以上） |       |  |

## ■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・新設塗装の場合は素地に適したプライマー等を下塗りしてください。
- ・つやの調整品は、被塗物の形状、状態、塗装膜厚や塗色などにより、実際のつやと少し違って見える場合があります。あらかじめ試し塗りを実施し確認してください。また、つや消しの場合、色彩によっては底つやが残ることがあります。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また温度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測される時は外部の塗装を避けてください。
- ・鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
- ・木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれを生ずることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
- ・木部については、用途（カウンター、テーブル、椅子、棚、床等）により塗装に適さない場合があります。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくと発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・JIS適合品の光沢はつや有りに限ります。
- ・調色には必ず059ライン ロックコートF4原色または、ロックトーンカララント3000（ベースの3%以内）を使用してください。
- ・ロックトーンカララント3000で調色する場合、フラットベースの使用は避けてください。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2022 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2022. 10