

■特長

- ・ホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆で、室内においての使用制限がありません。
- ・鉛、クロム化合物を原料として使用していない環境配慮型の塗料です。
- ・ハケ、ローラー、エアレスいずれの塗装用具でも塗りやすく、作業性にすぐれています。
- ・乾燥性がよく、取り扱いが容易です。

■被塗物素材

- ・鉄部

■製品要綱

種類・色		赤サビ色、グレー		
主な用途		屋内外の一般鉄骨、鋼板、手すり、門扉などのサビ止め		
容量		20kg		
配合比		—		
標準塗付量(kg/㎡・回)		0.11～0.13		
標準塗布面積(㎡/20kg・回)		153～181		
希釈剤		塗料用シンナー		
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5～10		
	エアレス	10～15		
標準塗装回数		1		
可使時間		—		
指触乾燥時間		(10℃) 4時間 (23℃) 1時間 (30℃) 30分		
塗り重ね可能時間		(10℃) 24時間以上 (23℃) 16時間以上 (30℃) 16時間以上		
光沢		—		
特化則該当物質		該当物質なし		
有機溶剤表示		第3種有機溶剤等		
消防法による危険物区分		非危険物（指定可燃物）		
材工価格（2023年12月現在）		¥700.-/㎡（当該製品のみ・300㎡以上）		

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・サビについては完全に除去後、削りカス（サビ、鉄くず）を完全に除去してください。サビの発生の原因となります。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくると発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2023 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2023. 12