

サビカットプラス

061ライン

弱溶剤一液型特殊変性エポキシさび止め塗料
 (一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント)
 ホルムアルデヒド放散等級 **F☆☆☆☆**

■特長

- ・二液型変性エポキシさび止めと同等の防錆性があり、一液型のため塗料を無駄にせず使用できます。
- ・塗膜は緻密かつ平滑になるよう設計しており、上塗りの吸い込みをコントロールし、きめ細かな仕上がりを実現します。
- ・1回塗りでも透けにくく高隠蔽性です。
- ・各種弱溶剤型上塗り塗料をその日のうちに塗装が可能です。
- ・高性能特殊防錆顔料を採用した鉛・クロムフリーの環境にやさしい塗料です。
- ・鉄、亜鉛メッキ、ステンレスなど各種素材、旧塗膜に対して付着性がすぐれているため、新設・塗り替えを問わず幅広く使用できます。

■被塗物素材

- ・鉄・非鉄金属面
 ※亜鉛でキラキラ輝く鋼材やオイル処理をしたものおよび、非鉄金属の種類によって付着しない場合がありますので試し塗りをしてご確認ください。

■製品要綱

種類・色	赤サビ色、グレーおよびホワイト
主な用途	屋内外の鉄鋼構造物、トタン板、ステンレスなどの新設および塗り替え用。
容量	16kg
配合比	—
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.12~0.14
標準塗付面積(m ² /16kg・回)	114~133
希釈剤	塗料用シンナー
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー 0~10 エアレス 10~15
標準塗装回数	1
可使時間	—
指触乾燥時間	(5℃) 30分 (23℃) 20分 (30℃) 10分
塗り重ね可能時間	(5℃) 6時間以上10日以内 (23℃) 4時間以上7日以内 (30℃) 3時間以上7日以内
光沢	—
特化則該当物質	エチルベンゼン
有機溶剤表示	第2種有機溶剤等
消防法による危険物区分	第4類 第二石油類(非水溶性)
材工価格(2018年11月現在)	¥750.-/m ² (当該製品のみ・300m ² 以上)

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・サビについては完全に除去後、削りカス(サビ、鉄くず)を完全に除去してください。サビの発生の原因となります。
- ・トタンの折り曲げ部分、継ぎ目部分などは、膜厚が得られない場合がありますので、先に拾い塗りすることをお奨めします。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
- ・上塗り塗装は必ず2回塗り以上で仕上げてください。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくと発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2018 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2018.11