ROCK PAINT

水性サビカット　061ライン

水性二液型エポキシサビ止メ塗料
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

■特長

・水性のため、塗料中のVOCは非常に少なく、低臭設計で周辺地域や作業者の環境に配慮した製品です。
・浸透性にすぐれ、2種ケレン金属面に対する付着性、防錆性は、従来の水性さび止めペイントをはるかに超える性能を発揮します。
・トルエン・キシレンを使用していないため、室内環境にやさしく、また鉛・クロム化合物も原料として使用していないため、土壌汚染の心配もありません。
・ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、たれにくく、上塗り塗料の吸い込みも少ないので、上塗り塗料本来の美しい仕上がりが得られます。
・鉄部のみならず、トタン、アルミ、ステンレスなど、各種非鉄金属面に対してすぐれた付着性を発揮します。

■被塗物素材

・一般鉄部
・亜鉛メッキ面、トタン、アルミ板、ステンレスなど。
※目付量の多い亜鉛メッキや、白サビ、黒サビが多いアルミ板、亜鉛メッキなどは十分に付着性が発揮できない場合があります。

■製品要綱

種類・色		赤サビ色、グレー
主な用途		屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして
容量		主剤 ： 14kg、硬化剤 ： 2kg
配合比		主剤 ： 硬化剤 ＝ 7 ： 1
標準塗付量(kg/㎡・回)		0.12～0.15
標準塗布面積(㎡/16kgセット・回)		106～133
希釈剤		水
希釈割合（重量%）	ハケ・ローラー	0～5
	エアレス	5～10
標準塗装回数		1
可使時間		（10℃）12時間　（23℃）7時間　（30℃）4時間
指触乾燥時間		（10℃）1時間　（23℃）30分　（30℃）15分
塗り重ね可能時間		（10℃）16時間以上7日以内　（23℃）8時間以上7日以内　（30℃）4時間以上7日以内
光沢		―
特化則該当物質		主剤 ： 該当物質なし 硬化剤 ： 該当物質なし
有機溶剤表示		主剤 ： ― 硬化剤 ： ―
消防法による危険物区分		主剤 ： 水性の非危険物 硬化剤 ： 水性の非危険物
材工価格（2022年10月現在）		¥1,000.-/㎡（当該製品のみ・300㎡以上）

■使用上の注意事項

・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
・サビについては完全に除去後、削りカス（サビ、鉄くず）を完全に除去してください。サビの発生の原因となります。
・トタンの折り曲げ部分、継ぎ目部分などは、膜厚が得られない場合がありますので、先に拾い塗りすることをお奨めします。
・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
・硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
・硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
・夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。上塗りとの付着性が低下します。
・上塗り塗装は必ず２回塗り以上で仕上げてください。
・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
Copyright © 2022 ROCK PAINT All Rights Reserved.
2022.10