

2液型サビカット

061ライン

弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー

JASS 18 M-109 適合品

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

■特長

- ・浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。
- ・溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を傷つけないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
- ・特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を使用していない環境対応型のサビ止め塗料です。
- ・ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。

■被塗物素材

- ・鉄・非鉄金属面
※亜鉛でキラキラ輝く鋼材やオイル処理をしたものおよび非鉄金属の種類によって付着しない場合がありますので、試し塗りをしてご確認ください。

■製品要綱

種類・色	赤サビ色、グレー、ホワイトおよびブラック	
主な用途	屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類などの新設および塗り替え用下塗りとして	
容量	主剤：14.4kg、硬化剤：1.6kg	
配合比	主剤：硬化剤 = 9：1	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.13~0.15	
標準塗付面積(m ² /16kgセット・回)	106~123	
希釈剤	塗料用シンナー	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0~5
	エアレス	5~10
標準塗装回数	1	
可使時間	(5℃) 7時間 (23℃) 5時間 (30℃) 3時間	
指触乾燥時間	(5℃) 2時間 (23℃) 1時間 (30℃) 30分	
塗り重ね可能時間 (弱溶剤型上塗り塗料の場合)	(5℃) 8時間以上7日以内 (23℃) 4時間以上7日以内 (30℃) 3時間以上3日以内	
光沢	—	
特化則該当物質	主剤：該当物質なし 硬化剤：該当物質なし	
有機溶剤表示	主剤：第3種有機溶剤等 硬化剤：第2種有機溶剤等	
消防法による危険物区分	主剤：第4類 第二石油類（非水溶性） 硬化剤：第4類 第二石油類（非水溶性）	
材工価格（2018年8月現在）	¥850.-/m ² （当該製品のみ・300m ² 以上）	

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・サビについては完全に除去後、削りカス（サビ、鉄くず）を完全に除去してください。サビの発生の原因となります。
- ・トタンの折り曲げ部分、継ぎ目部分などは、膜厚が得られない場合がありますので、先に拾い塗りすることをお奨めします。
- ・素地が濡れている時は塗装を避け、乾いてから塗ってください。また直射日光などで極端に熱くなっている時は、少し冷やしてから塗装してください。
- ・乾燥過程で霜、夜露などの影響を受ける時間帯や、昼と夜の温度差が大きい時期は、結露による艶引け現象が起こる場合があるため、時間を考慮して塗装を行ってください。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
- ・硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がりが外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
- ・硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
- ・夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
- ・上塗り塗装は必ず2回塗り以上で仕上げてください。
- ・上塗り塗料が強溶剤型の場合は、塗装間隔を24時間以上（23℃）あけてください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2018 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2018.08