ROCK PAINT

# パーマロック GS

068ライン

溶剤型アクリル樹脂塗料
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

## ■特長

・1液型で作業性にすぐれ、ローラー、ハケ、エアレスいずれでも塗装できます。
・国土交通大臣認定　防火材料〔NM-8585/不燃材料、QM-9816/準不燃材料、RM-9364/難燃材料、塗料塗装(一社)日本塗料工業会〕です。
・耐候性、耐水性、耐温性にすぐれ、高温多湿（40℃、85%）から極低温（-20℃）にも耐えられる強靭な塗膜を形成します。
・塩化ビニル樹脂塗料（塩ビパーマロック）の塗り替えが可能です。
・原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。

## ■被塗物素材

・金属面、コンクリート・モルタル面、各種ボード面など

## ■製品要綱

| | | |
|---|---|---|
| 種類・色 | | 各色（淡彩） |
| 主な用途 | | 主にガソリンスタンド向け（キャノピー天井、シャッター、内壁など）、<br>屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用の塗装として |
| 容量 | | 15kg |
| 配合比 | | — |
| 標準塗付量(kg/㎡・回) | | 0.11～0.18 |
| 標準塗布面積(㎡/15kg・回) | | 83～136 |
| 希釈剤 | | パーマロックGSシンナー（標準型）、パーマロックシンナー |
| 希釈割合（重量%） | ハケ・ローラー | 10～30 |
| | エアレス | 30～60 |
| 標準塗装回数 | | 2 |
| 可使時間 | | — |
| 指触乾燥時間 | | （10℃）40分　（23℃）20分　（30℃）20分 |
| 塗り重ね可能時間 | | （10℃）8時間以上　（23℃）2時間以上　（30℃）2時間以上 |
| 光沢 | | つや有り |
| 特化則該当物質 | | エチルベンゼン |
| 有機溶剤表示 | | 第２種有機溶剤等 |
| 消防法による危険物区分 | | 第４類　第一石油類（非水溶性） |
| 材工価格（2022年10月現在） | | ¥1,550.-/㎡（平滑仕上げ・当該製品のみ・300㎡以上） |

## ■使用上の注意事項

・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、ｐH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
・新設や素地のコンクリート面などに塗装する場合は、ユメロックシーラーホワイト（23℃×24時間以上）を塗装してください。
・鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ずロックエポキシハイプライマーを塗装してください。
・希釈および用具の洗浄には必ず専用のパーマロックGSシンナー（標準型）もしくはパーマロックシンナーを使用してください。
　また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
・調色にはロックトーンカララント3000（ベースの5%以内）を使用してください。
・取扱いの際は製品容器の注意書き、安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
Copyright © 2022 ROCK PAINT All Rights Reserved.
2022.10