

■特長

- ・長油性アルキド樹脂ベースで、光沢、付着性にすぐれています。
- ・ハケ塗り作業性が良好で塗り替え用に適しています。

■被塗物素材

- ・金属製屋根、トタン屋根など

■製品要綱

種類・色		常備色（14色）
主な用途		戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え
容量		14L
配合比		—
標準塗付量(kg/㎡・回)		0.11～0.13
標準塗布面積(㎡/14L・回)		115～130
希釈剤		塗料用シンナー
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5～10
	エアレス	10～20
標準塗装回数		2
可使時間（23℃）		—
指触乾燥時間（23℃）		3～4時間
塗り重ね可能時間（23℃）		20時間以上
光沢		つや有り
特化則該当物質		該当物質なし
有機溶剤表示		第3種有機溶剤等
消防法による危険物区分		非危険物（指定可燃物）〔シルバーのみ第4類 第二石油類（非水溶性）〕
材工価格（2023年12月現在）		¥2,050.-/㎡（当該製品のみ・300㎡以上）

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また温度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・素地が濡れている時は塗装を避け、乾いてから塗ってください。また直射日光などで極端に熱くなっている時は、少し冷やしてから塗装してください。
- ・乾燥過程で霜、夜露などの影響を受ける時間帯や、昼と夜の温度差が大きい時期は、時間を考慮して 塗装を行ってください。
- ・鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくと発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。