ROCK PAINT

シリコマックスＳ

070ライン

アクリルシリコン樹脂ワニス

■特長

・シロキサン結合により架橋した塗膜は、紫外線、熱、降雨などに対して非常に安定で長期にわたり光沢を保持し、変退色を防ぎます。
・塗膜表面の濡れ性が良く、塗膜に付着した汚れは雨水が洗い流すため、汚れが付きにくくなっています。
・コンクリート、磁器タイルなどの無機質素材に対してすぐれた付着性を示します。

■被塗物素材

・コンクリート、モルタル、スレート、磁器タイルなど（ただし、居室を除く）

■製品要綱

種類・色		クリヤー
主な用途		戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物壁面などの塗装、磁器タイル面の美観、保護
容量		主剤 ： 15.2kg、硬化剤 ： 0.8kg
配合比		主剤 ： 硬化剤 ＝ 19 ： 1
標準塗付量(kg/㎡・回)		0.06～0.10
標準塗布面積(㎡/16kgセット・回)		160～260
希釈剤		シリコマックスＳシンナー
希釈割合（重量%）	ハケ・ローラー	5～15
	エアレス	20～40
標準塗装回数		2～3
可使時間		（10℃）7時間　（23℃）5～6時間　（30℃）3～4時間
指触乾燥時間		（10℃）30分　（23℃）20分　（30℃）10分
塗り重ね可能時間		（10℃）24時間以上7日以内　（23℃）24時間以上7日以内　（30℃）24時間以上 7日以内
光沢		つや有り
特化則該当物質		主剤 ： エチルベンゼン 硬化剤 ： エチルベンゼン
有機溶剤表示		主剤 ： 第２種有機溶剤等 硬化剤 ： 第２種有機溶剤等
消防法による危険物区分		主剤 ： 第４類　第一石油類（非水溶性） 硬化剤 ： 第４類　第一石油類（非水溶性）
材工価格（2023年12月現在）		¥2,550.-/㎡（当該製品のみ・300㎡以上）

■使用上の注意事項

・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、ｐH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
・希釈および用具の洗浄には必ずシリコマックスＳシンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
・硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
・硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
・夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。特に吸い込む面では通常より大きくなることがあります。
・その他取扱いの際は製品容器の注意書きおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2023 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2023.12