ROCK PAINT

ユニロックV.O-Ⅱ　075ライン

室内環境対応型つや有合成樹脂エマルションペイント
（５分艶・３分艶）室内環境対応型合成樹脂エマルションペイント
防火材料：NM-8585/不燃材料・QM-9816/準不燃材料・RM-9364/難燃材料
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

■特長

・エマルション樹脂、顔料、添加剤など極力においの少ないものを使用し、低臭化を実現しました。またVOC（揮発性有機化合物）の含有量が極めて0に近いため、塗装中や塗装後においても住環境にやさしい内装用塗料です。
・高架橋型エマルション樹脂の採用で、特に低温時の硬化、造膜性にすぐれています。
・防カビ剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。
・タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。
・隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。

■被塗物素材

・コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板、せっこうボード、木部、鉄部（下塗りには適性のあるサビ止めが必要）など

■製品要綱

種類・色		ホワイト、５分艶ホワイト、３分艶ホワイト、原色および各色
主な用途		居住中の住宅、病院、老人ホーム、学校施設など建築物内壁面、木部廻り縁、鉄扉などの一般鉄部及び工作、ホビー用として
容量		15kg・3kg（原色、各色のみ）
配合比		―
標準塗付量(kg/㎡・回)		0.09～0.11
標準塗布面積(㎡/15kg・回)		135～165
希釈剤		水
希釈割合（重量%）	ハケ・ローラー	5～15
	エアレス	15～25
標準塗装回数		2
可使時間		―
指触乾燥時間		（10℃）1時間　（23℃）30分　（30℃）20分
塗り重ね可能時間		（10℃）4時間以上　（23℃）2時間以上　（30℃）2時間以上
光沢		つや有り、５分つや、３分つや
特化則該当物質		該当物質なし
有機溶剤表示		―
消防法による危険物区分		水性の非危険物
材工価格（2023年12月現在）		¥1,550.-/㎡（当該製品のみ・300㎡以上）

■使用上の注意事項

・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
・新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、ｐH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
・吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
・ヤニの付着が著しく汚れがひどい場合には、中性洗剤を用いてできるだけヤニなどを除去し、十分乾燥させてから塗装してください。
・ヤニ、シミが著しく、水拭きなどでも落ちない場合にはロックカチオンシーラーマルチ ホワイトを下塗りに使用してください。
・鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
・木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれが生じることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
・木部については、用途（カウンター、テーブル、椅子、棚、床等）により塗装に適さない場合があります。
・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
・氷点下で貯蔵しますと凍るおそれがあります。凍った場合は常温で完全にとかし、よく撹拌してから使用してください。
凍ったままでの撹拌や塗装は避けてください。
・調色にはロックトーンカララント7000（ベースの7%以内）も使用してください。
（ただしロックカララントシステムのウィークホワイトはベースの15%以内、ニュートラルベースはベースの10%以上15%以内。）
・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
Copyright © 2023 ROCK PAINT All Rights Reserved.
2023.12