

■ 特長

- ・ エマルション樹脂、顔料、添加剤など極力においの少ないものを使用し、低臭化を実現しました。
- ・ VOC（揮発性有機化合物）の含有量が極めて0に近いため、塗装中や塗装後においても住環境にやさしいサビ止め塗料です。
- ・ 原料に鉛やクロムなどの有害な重金属を配合していないサビ止め塗料です。
- ・ 水性のため旧塗膜を侵す心配がなく、塗り替え用として適しています。

■ 被塗物素材

- ・ 屋内および準外部の鉄部
※屋外の仕様には適していません。

■ 製品要綱

種類・色		赤錆色、グレー		
主な用途		鉄柵、フェンス、手すり、バルコニー、鉄鋼機械、金属製品など		
容量		16kg		
配合比		—		
標準塗付量(kg/m ² ・回)		0.11～0.13		
標準塗布面積(m ² /16kg・回)		123～145		
希釈剤		水		
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5～10		
	エアレス	20～30		
標準塗装回数		1		
可使時間		—		
指触乾燥時間		(10℃) 1時間	(23℃) 20分	(30℃) 20分
塗り重ね可能時間		(10℃) 4時間以上	(23℃) 2時間以上	(30℃) 2時間以上
光沢		—		
特化則該当物質		該当物質なし		
有機溶剤表示		—		
消防法による危険物区分		水性の非危険物		
材工価格（2023年12月現在）		¥800.-/m ² （当該製品のみ・300m ² 以上）		

■ 使用上の注意事項

- ・ 塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・ 塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・ 塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・ 塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・ 絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・ サビについては完全に除去後、削りカス（サビ、鉄くず）を完全に除去してください。サビの発生の原因となります。
- ・ 氷点下で貯蔵しますと凍るおそれがあります。凍った場合は常温で完全に溶かし、よく攪拌してから使用してください。凍ったままでの攪拌や塗装は避けてください。
- ・ ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・ 標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・ 取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。