

■特長

- ・水性で臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。
- ・新設の場合に、ユカロック7000番級のプライマーとして使用します。
- ・原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していない塗料です。

■被塗物素材

- ・屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面
※フォークリフト等の重量物運搬のある床面にも塗装できます。
- ※アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。
- ※透水性および排水性アスファルト舗装面には塗装しないでください。

■製品要綱

種類・色	透明
主な用途	学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、倉庫、配送センター、食堂、遊歩道、駐車場、公園の広場など。
容量	主剤：12kg、硬化剤：3kg
配合比	主剤：硬化剤 = 4：1
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.15~0.20
標準塗布面積(m ² /15kgセット・回)	75 ~ 100
希釈剤	水
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー 0 (通常不要) エアレス —
標準塗装回数	1
可使時間 (23℃)	4時間
指触乾燥時間 (23℃)	2時間
塗り重ね可能時間 (23℃)	4時間以上2日以内
光沢	—
特化則該当物質	該当物質なし
有機溶剤表示	—
消防法による危険物区分	主剤：水性の非危険物、硬化剤：水性の非危険物
材工価格 (2025年1月現在)	¥1,000.-/m ² (平滑仕上げ・当該製品のみ・300m ² 以上)

■使用上の注意事項

- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、エフロレッセンス、レイタンス、はがれかかった塗膜は取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また温度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・塗料全体をよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・新しいコンクリートは打設後約1カ月以上は養生期間をとり、発生したエフロレッセンス、レイタンス等を#60程度のサンドペーパーで削り洗浄してください。
- ・屋外セメント系素地に段差・巣穴・ひび割れなどがある場合は、セメントフィラーを用いて平滑にしてください。
- ・雨がかりが無い屋内コンクリート床面は打設後数年経過してもpHが高い場合があります。屋内塗装の場合はpHを確認し、強アルカリ性の場合は下塗り塗装してください。推奨下塗りについては当社までお問い合わせください。
- ・水の溜まる所の塗装は避けてください。
- ・ワックスを使用している床面は付着性を損ないますので、ワックス剥離剤などで除去し、水洗い、乾燥を十分に行った後、塗装してください。
- ・新設のアスファルトを敷設する際の転圧時に油を多く使われた場合、塗料の付着が十分得られないため、中性洗剤で除去し水洗いしたのち完全に乾かしてください。
- ・砂利や碎石などの骨材が露出した舗装面や著しく劣化しているアスファルト面に塗装する場合は、当社までお問い合わせください。
- ・一度に厚塗りせず、たまりが発生しないように均一に塗装してください。塗膜にたまりが出ると乾燥が非常に遅くなり、膨れや剥離の原因になるほか、水のかかる場所では白化する場合がありますのでご注意ください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・数値は標準的な塗装を行う際のもので、標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がりが外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
- ・硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
- ・夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート (SDS) をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2023 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2025. 01