

低臭アクリル樹脂系非分散形塗料(つや消し)

防火材料: NM-8585/不燃材料・QM-9816/準不燃材料・RM-9364/難燃材料

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

■特長

- 低臭タイプの溶剤採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。
- 旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。
- カチオン型樹脂の使用により、付着性、浸透性がすぐれています。旧塗膜やチョーキング面でもシーラーなしで塗装できます。
- 防藻、防カビ剤の配合により、湿度の高い所でもカビや藻類の発生を抑え、清潔な住環境を維持します。
- 造膜性がすぐれているため、冬期の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。

■被塗物素材

- コンクリート、モルタル、PC板、ブロック、スレート板、セッコウボードなど、屋内木部

■製品要綱

種類・色	ホワイト、オフホワイト(N-90)、原色および各色	
主な用途	戸建住宅、集合住宅など屋内外壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用の塗装として	
容量	16kg[ホワイト、オフホワイト(N-90)、一部の原色および各色]・4kg(原色)	
配合比	—	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.11~0.13	
標準塗布面積(m ² /16kg・回)	120~145	
希釈剤	エバーロック ネクスト シンナー	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0~15
	エアレス	10~20
標準塗装回数	2	
可使時間(23°C)	—	
指触乾燥時間(23°C)	30分	
塗り重ね可能時間(23°C)	2時間以上	
光沢	つや消し	
特化則該当物質	該当物質なし	
有機溶剤表示	第3種有機溶剤等	
消防法による危険物区分	非危険物(指定可燃物)	
材工価格(2023年12月現在)	¥1,950.-/m ² (当該製品のみ・300m ² 以上)	

■使用上の注意事項

- 塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- 塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- 新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
- 塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- 塗装中および塗装後24時間は5°C以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- 絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- 降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- 新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- 吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
- 木の材質、下地の状況によっては割れ、はがれが生じることがありますので、事前に試し塗りを実施し、確認してください。
- 木部については、用途(カウンター、テーブル、椅子、棚、床等)により塗装に適さない場合があります。
- 屋外木部の塗装は避けてください。剥離やクラックが発生することがあります。
- 同じ塗装面で一部アクセントカラー等異なる色彩を塗り重ねる場合、塗り重ね部分がブリードにより変色することがありますのでご注意ください。
- 希釈にはエバーロック ネクスト シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。塗料用シンナーも使用できますが、低臭タイプの特長が発揮できません。
- 塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
- 標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- 調色には092ライン エバーロック ネクスト 原色または、ロックトーンカラント3000(ベースの5%以内)を使用してください。
- 取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2023 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2023.12