

■特長

- ・ 溶剤型ウレタン塗料に匹敵する耐候性を実現しました。
- ・ ばい煙や塵などの汚れが付きにくい緻密な塗膜を形成します。
- ・ 藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。

■被塗物素材

- ・ コンクリート、モルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部など
(鉄部に塗装する場合は適性のあるサビ止めが必要)
- ・ 硬質塩ビ(ただし、軟質塩ビには塗装できません。)

■製品要綱

種類・色		グロスホワイト、ホワイトベースおよび各色		
主な用途		戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、 各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り		
容量		15kg・3kg（各色のみ）		
配合比		—		
標準塗付量(kg/㎡・回)		0.11～0.13		
標準塗布面積(㎡/15kg・回)		115～135		
希釈剤		水		
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5～10		
	エアレス	10～20		
標準塗装回数		2		
可使時間		—		
指触乾燥時間		(10℃) 1時間 (23℃) 20分 (30℃) 20分		
塗り重ね可能時間		(10℃) 3時間以上 (23℃) 2時間以上 (30℃) 1時間以上		
光沢		つや有り		
特化則該当物質		該当物質なし		
有機溶剤表示		—		
消防法による危険物区分		水性の非危険物		
材工価格（2023年12月現在）		¥1,850.-/㎡（当該製品のみ・300㎡以上）		

■使用上の注意事項

- ・ 塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・ 塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・ 新設塗装の場合は素地に適したシーラー・プライマー・フィラー等を下塗りしてください。
- ・ 塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・ 塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・ 絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・ 降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・ 新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・ 吸い込みの多い面などを塗る場合は、各種ロック建築用シーラーで適切なものを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
- ・ ヤニの付着が著しく汚れがひどい場合には、中性洗剤を用いてできるだけヤニなどを除去し、十分乾燥させてから塗装してください。
- ・ ヤニ、シミが著しく、水拭きなどでも落ちない場合にはビニロックV.O-ⅡシーラーまたはロックカチオンシーラーマルチⅢなどを下塗りに使用してください。
- ・ ハケ・ローラーなどの塗装用具は水性用を使用してください。
- ・ 標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・ 調色にはロックトーンカララント7000(ベースの7%以内)を使用してください。(ただしロックカララントシステムのウィークホワイต์はベースの20%以内、ニュートラルベースはベースの10%以上20%以内)
- ・ 取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート(SDS)をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。