

■特長

- ・シャネツロックーフS i 及びシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。
- ・素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。
- ・特殊なエポキシ樹脂を採用しており、各種素材によく浸透します。
- ・ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。

■被塗物素材

- ・コンクリート、モルタル、窯業系サイディングなど
- ・コンクリート系屋根、屋根材（セメント、スレート瓦）、住宅用化粧スレート（新屋根材、ベスト瓦）など
- ※アクリル板、軟質塩ビ、陶器瓦、洋風コンクリート瓦（モニエル瓦、スカンジア瓦など）、アスファルトシングル材には適しません。

■製品要綱

種類・色彩	白	
主な用途	戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場、倉庫など外部壁面および コンクリート系屋根、屋根材（セメント、スレート瓦）、住宅用化粧スレート（新屋根材） などの新設および塗り替え用シーラーとして	
容量	主剤：12.5kg、硬化剤：2.5kg	
配合比	主剤：硬化剤 = 5：1	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.10~0.13	
標準塗付面積(m ² /15kgセット・回)	115~150	
希釈剤	塗料用シンナー	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0~10
	エアレス	0~10
標準塗装回数	1	
可使時間	(5℃) 10時間 (23℃) 7時間 (30℃) 4時間	
指触乾燥時間	(5℃) 1.5時間 (23℃) 1時間 (30℃) 45分	
塗り重ね可能時間	(5℃) 8時間以上7日以内 (23℃) 4時間以上7日以内 (30℃) 3時間以上3日以内	
光沢	—	
特化則該当物質	主剤：該当物質なし 硬化剤：該当物質なし	
有機溶剤表示	主剤：第3種有機溶剤等 硬化剤：第3種有機溶剤等	
消防法による危険物区分	主剤：第4類 第二石油類（非水溶性） 硬化剤：第4類 第二石油類（非水溶性）	
材工価格（2018年9月現在）	¥1,000.-/m ² （当該製品のみ・300m ² 以上）	

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
- ・吸い込みの著しい部材については、標準塗付量より多くなる場合があります。シーラー塗装は「ぬれ感が出るまで」を目安に塗装してください。
- ・シーラー塗装後、塗装仕様の塗り重ね可能時間よりも早く上塗り塗装を行うと、ちぢみ、ひび割れ、塗膜不良を起こすおそれがありますので、塗り重ね可能時間は守ってください。
- ・下塗り乾燥後、素地との付着性をガムテープなどで確認し、はがれが認められる場合は再度下塗り塗装を実施してください。
- ・新屋根材などで軽度の不陸がある場合は、下地調整材としてロック水性プロテクター サフを使用してください。
- ・素地が濡れている時は塗装を避け、乾いてから塗ってください。また直射日光などで極端に熱くなっている時は、少し冷やしてから塗装してください。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
- ・硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
- ・硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
- ・夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2018 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2018.09