

大型車両・架装向け  
トップコートクリヤー



環境配慮型 4:1 アクリルウレタンクリヤー

# HIROCK<sup>®</sup> ECO PRO GLOSS CLEAR

ハイロックスエコ プログロスクリヤー

PRO

プロフェッショナルな品質

高光沢で美しい仕上り肌

GLOSS



**ROCK PAINT**

# PRO GLOSS

## 特長

### 1. ハイロックECOシリーズNo.1の仕上り外観品質

艶残りが良好で、高光沢・肉持ち感にすぐれた美しい仕上り外観を発揮します。

### 2. 大面積塗装に適した塗料設計

真夏の高い温度帯域での吹付塗装条件への適性を高め、なじみ性・肌のびにすぐれます。

### 3. ハイソリッドトップコートクリヤー

特殊レベリング技術により、高固形分でありながら均一性の高い塗装肌が得られます。

### 4. 環境配慮型塗料

特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2025年3月現在)

## 適用ベースコート

073L ハイロックECO(5000番級) / ハイロックECO Type R(1000番級) / ハイロックDX(8000番級)  
088L パナロック

## 配合



100 } 100  
25 }  
10-30

ハイロックECO プログロスクリヤー  
ハイロックECO 硬化剤 各種  
エコマルチシンナー 各種

### 硬化剤はハイロックECOと共通!

ベースコートに073LハイロックECOシリーズ  
をご使用の場合、共通の硬化剤でクリヤー  
塗装が可能です。

## 乾燥時間

※硬化剤：073-5110 ハイロックECO硬化剤使用時

	指触乾燥	コンパウンド可能時間	屋外放置可能時間
常温(20℃)	10分	6時間	16時間
強制乾燥(60℃)	—	30分	40分

## 主剤と副剤

主剤：	073-5170-01	ハイロックECO プログロスクリヤー	16kg
硬化剤：	073-5105-02/03	ハイロックECO 硬化剤(速乾型)	4kg/0.9kg
	073-5110-02/03	ハイロックECO 硬化剤	4kg/0.9kg
	073-5130-02/03	ハイロックECO 硬化剤(遅乾型)	4kg/0.9kg
	073-5140-02/03	ハイロックECO 硬化剤(超遅乾型)	4kg/0.9kg
希釈剤：	016-F77*-01	エコマルチシンナー 各種	16L ※一部02缶種 3.785L

- 詳しい使用方法は、技術データシート (TDS) を参照してください。
- 商品に関する詳しい安全衛生等については、安全データシート (SDS) を参照してください。
- 上記資料は当社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/> より、ご覧いただけます。



▲ロックペイント  
ホームページ

## ロックペイント 株式会社

東京本社：〒136-0076 東京都江東区南砂 2丁目37番2号  
TEL:03-3640-6000 FAX:03-3640-9000  
大阪本社：〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号  
TEL:06-6473-1650 FAX:06-6473-1000  
営業所：札幌/仙台/西関東/名古屋/岡山/福岡