

環境配慮型 5:1 アクリルウレタンクリアー



ECO ROCK[®] UTILITY CLEAR

エコロック ユーティリティークリアー M



作業性を加速させる**乾燥性**
高品質な**仕上がり**



ロックペイント



ECO ROCK® UTILITY CLEAR M

特長

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料(2023年11月現在)
乾燥性に優れた高作業性クリヤー

POINT
01 表面乾燥と芯まじり性の両立

POINT
02 均一な細かなラウンド肌が作りやすく、乾燥後の艶残りも良好

POINT
03 乾燥時間短縮によるエネルギーコストの削減

	150-3150 マルチトップ MR	149-5145 ユーティリティM	150-1150 マルチトップ QR
指触乾燥 (20℃)	8分	8分	7分
磨き可能 時間	60℃	15分	30分
	20℃	4時間	12時間
テーピング可能 (60℃)	35分	25分	35分
可使時間 (20℃)	5時間	4時間	5.5時間

※ユーティリティークリヤーMは
50℃×25分で磨き可能

主剤と副剤

主 剤 : エコロック ユーティリティークリヤー M

硬化剤 : エコロック ハードナー 各種

希釈剤 : エコマルチシンナー #05~#50 / エコHSシンナー #05~#40

※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)

※エコマルチハードナー フレックスを使用する際は『エコマルチハードナー フレックス・ハイフレックス』のTDSを参照してください。

※艶消し仕上げ塗装仕様は『エコロック マットクリヤーベース』のTDSを参照してください。

配合比(標準塗装仕様)



100

20



100

0-10

エコロック ユーティリティークリヤー M 主剤

エコロック ハードナー 各種

エコマルチシンナー 各種

塗り重ね可能塗料



ロックペイント車両用塗料 (077L、088L、073L)

■詳しい使用方法は、技術データシート(TDS)を参照してください。

■商品に関する詳しい安全衛生等については、安全データシート(SDS)を参照してください。

■上記資料は当社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/>より、ご覧いただけます。

ロックペイント 株式会社

東京本社: 〒136-0076 東京都江東区南砂 2-37-2
TEL:03-3640-6000 FAX:03-3640-9000
大阪本社: 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目1-47
TEL:06-6473-1650 FAX:06-6473-1000
営業所: 札幌 / 仙台 / 西関東 / 名古屋 / 岡山 / 福岡