



ROCK PAINT

Technical Data Sheet TDS NO. CH011020-①

OTS/TRD/APD 1 / 2  
シャーシー Ver.1 01/10/20

For Professional Use Only

## ロックタフコート シャーシーブラック

1液型 フタル酸樹脂エナメル シャーシー用

### 商品概要・用途

ロックタフコート シャーシーブラックは、中油性フタル酸をベースにしたシャーシー用塗料です。高光沢性で漆黒性にすぐれた仕上り外観を実現するほか、酸化重合で架橋する塗膜は耐油性、耐薬品にすぐれています。

### 品目コード(品番・缶種)・品名・容量 / 商品外観

066-0299-01	ロックタフコート シャーシーブラック	16kg
016-0066-01	ロックタフコートシンナー	16L



### 特長

- ・光沢性、漆黒性にすぐれたフタル酸樹脂のシャーシー用塗料です。
- ・速乾型のため、塗装作業性にすぐれています。
- ・酸化重合で架橋する塗膜は耐油性や耐薬品性にすぐれています。

### 適用素材 (被塗物)



鉄鋼材、鉄鋳物(ショットブラスト)

### 主剤と副剤

主 剤 : ロックタフコート シャーシーブラック  
希釈剤 : ロックタフコートシンナー

### 標準塗布量・塗布可能面積

標準塗布量 0.13~0.17kg/m<sup>2</sup>(1回塗り)  
塗布可能面積 90~120m<sup>2</sup>/16kg(1回塗り)  
※希釈:20~25%

### 注意事項




- ・気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。
- ・塗装直後や半硬化状態で雨、夜露に曝された場合、水跡がついたり、つや引け、白化などが発生する可能性があります。
- ・塗料の付着したウエス、塗料カス、スプレーダストなどは自然発火する恐れがありますので廃棄処分するまで必ず、容器に水を入れ、浸した状態で保管してください。  
特に塗装ブース、乾燥炉内の清掃はこまめに行うようにしてください。  
また、廃棄については国、地方自治体の規則に従い、産業廃棄物として処理してください。

ロックタフコート シャーシーブラック

For Professional Use Only

標準塗装条件 / エアースプレー塗装



素材に応じた適切な処理で素地の油分、水分、錆、埃などを完全に除去し、清浄な面にしてください。また、溶剤脱脂を行う場合はプレソルを使用してください。

※プレソルについての詳細は『プレソルシリーズ&静電気除去剤』のTDSを参照ください。




100                      ロックタフコート シャーシーブラック  
 20-25                    ロックタフコートシンナー




スプレーガン口径                      1.3~1.8mm  
 スプレー圧力                              0.2MPa (手元圧力)



2~3回 シングルコート



30~40 μm



各コート間のフラッシュオフ                      20°C / 10~15分



指触乾燥                      10°C/30分    20°C/15分    30°C/10分  
 硬化乾燥                      10°C/12時間    20°C/6時間    30°C/5時間  
 塗り重ね可能                      10°C/24時間    20°C/12時間    30°C/10時間

保管条件 / 貯蔵安定期間



5°C~40°C                      3年間 (未開封時)

保護具 / 安全衛生



・適切な安全保護具を装着してください。  
 ・詳細は安全データシート(SDS)を参照ください。

■ Copyright © 2020 ROCK PAINT CO.,LTD. All Rights Reserved.

本データシートの内容については予告なく変更する場合があります。また著作権などの法律で保護されており、無断で転載、複製することを固く禁止します。  
 本データシートは参考資料としての位置付けにて、特定の品質や使用に関する適正または塗装の結果を保証するものではありません。  
 実際の塗装等作業には、環境面をはじめ種々のファクターが介在致します。事前に試験塗装を行い確認を実施いただきますようお願い致します。  
 本データシートを使用して生じたいかなる塗装結果及び損害についても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。