

## コンクリート・モルタルのブロック塀・基礎用

ブロック塀・住宅基礎  
・砂壁調整の塗り替えに  
ブロック塀・基礎用塗料

(ツヤなし)

(微小骨材入り水性シリコン樹脂塗料)



## 特長

- 独自のシリコン樹脂とラジカルコントロール技術により、高耐候性を発揮します。
- 防藻・防カビ剤入りで藻やカビの発生を抑制します。
- コンクリートの中性を抑制し住宅基礎、擁壁等を保護します。
- 透湿機能により、塗膜のふくれ、はがれを抑制します。
- 砂壁調の微弾性塗膜で下地追従性があり、厚付け仕上げができます。

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |             |             |
| ホホワイト       | ライトアイボリー    | グレーサンド      | ライトグレー      | グレー         |
| ブロック塀・基礎用塗料 | ブロック塀・基礎用塗料 | ブロック塀・基礎用塗料 | ブロック塀・基礎用塗料 | ブロック塀・基礎用塗料 |
| H32-8100    | H32-8005    | H32-8010    | H32-8032    | H32-8039    |
| 9kg         |             |             |             |             |

| 容量と塗り面積 (1回塗りの場合) |           |         |          |         |
|-------------------|-----------|---------|----------|---------|
| 容 量               | ウールローラー塗装 |         | パターン付け塗装 |         |
|                   | 面 積 (㎡)   | タタミ (枚) | 面 積 (㎡)  | タタミ (枚) |
| 9kg               | 36~45     | 約21~27  | 6~15     | 約3.7~9  |

用途：コンクリート・モルタルなどセメント系壁装材の上塗り、建物の基礎  
巾木、軒天、擁壁、ブロック塀などの上塗り

うすめ液：水（ウールローラー塗装 0～5％、パターン付け塗装 0％〔通常不要〕）

上塗りできる時間：夏期 1～2 時間以上 冬期 4～6 時間以上

## 注意

- 被塗物の吸い込みが著しい場合、素地が露出している場合は、別売りのロック水性マルチシーラーを予め下塗りしてください。
- パターン付け塗装の場合は砂骨ローラーを使用してください。
- 湿度の高い時および 5℃以下の時には塗らないでください。

消防法分類：非危険物