

サビ止め塗料

鉄部・トタン (亜鉛メッキ鋼板) サビ止め用

抜群の防錆性能！

水性強力サビ止め

(水性・ツヤなし)

(水性1液型エポキシさび止め塗料)



あかさび	グレー	ホワイト
水性強力サビ止め	水性強力サビ止め	水性強力サビ止め

	H61-2630	H61-2631	H61-2632
16kg	●	●	●
8kg	●	●	●
4kg	●	●	●
2kg	●	●	●
1kg	●	●	●
0.2kg	●	●	●

特長

- 水性で塗装しやすく、鉄部、非鉄金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。
- 速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。
- 鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。

用途：屋内外金属部のサビ止め用

(鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど)

うすめ液：水 (0～8%)

乾燥時間：夏期2～3時間 冬期6～8時間

上塗りできる時間：3時間以上(20℃)

(各種上塗り塗料が塗装できます。)

容量と塗り面積 (1回塗りの場合)		
容量	面積 (㎡)	タタミ (枚)
16kg	123～160	74～96
8kg	61～80	36～48
4kg	30～40	18～24
2kg	15～20	9～12
1kg	7.6～10	4.5～6
0.2kg	1.5～2.0	0.9～1.2

注意

- 古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
- 湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物