

鉄部・木部・コンクリート・モルタル用

抜群の耐候性と塗りやすさを兼備
油性・つや有ウレタン建物用
(油性NADウレタン樹脂塗料)



特長

- 一液架橋型のウレタン塗膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。
- NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。
- においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。
- 防藻・防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。
- 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。

用途：コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなど。(主として屋外用)

うすめ液：ペイントうすめ液(5～15%)
乾燥時間：夏期約8時間 冬期約24時間
塗り重ねできる時間：24時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7ℓ	50～60	32～36
3ℓ	22～25	13～15
1.6ℓ	12～13.5	7～8
0.7ℓ	5～6	3～4
1/5ℓ	1.4～1.6	0.8～1

注意

- テーパーやカウンター、床など荷重のかかる場所への塗装はできません。
- 金属部に塗る場合は、よくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止めペイントを塗ってください。
- モニエル瓦などの洋瓦、釉薬瓦などには塗装できません。
- FRPにおいて、ユニットバス(浴室、浴槽)には塗装できません。
- 雨の日や降雨、降雪が予想される時および湿度の高い時には塗らないでください。
- 1回塗り(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには、2回塗りをお奨めします。
- 塗色が濃色の場合、塗膜を強くこすると色落ちすることがありますので注意してください。

消防法分類：第二石油類

色名	しろ	クリーム	アイボリー	グレーサンド	ベージュ
品名	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
品番	H06-0203	H06-1628	H06-1648	H06-C331	H06-1622
7ℓ	●	●	—	—	—
3ℓ	●	●	—	—	—
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	●	—	—	—
うすねずみ	油性・つや有ウレタン建物用	ねずみいろ	くろ	あかさび	あか
品番	H06-1619	H06-1601	H06-1611	H06-1616	H06-1613
7ℓ	—	●	—	—	—
3ℓ	—	●	—	—	—
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	●	●	—	●
きいろ	油性・つや有ウレタン建物用	オレンジ	ちゃいろ	うすみどり	みどり
品番	H06-1612	H06-1620	H06-1607	H06-1603	H06-1614
7ℓ	—	—	—	—	—
3ℓ	—	—	—	—	—
1.6ℓ	●	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	●	—	●	●
ライトカーキ	油性・つや有ウレタン建物用	カーキ	うすチョコレート	チョコレート	ココアブラウン
品番	H06-1655	H06-1656	H06-1617	H06-1609	H06-T056
7ℓ	—	—	—	●	—
3ℓ	—	—	—	●	—
1.6ℓ	—	●	●	●	●
0.7ℓ	●	●	●	●	●
1/5ℓ	●	—	●	●	—
みずいろ	油性・つや有ウレタン建物用	うすそら	そらいろ	銀	
品番	H06-1625	H06-1627	H06-1626	H06-0536	
7ℓ	—	—	●	—	
3ℓ	—	—	●	—	
1.6ℓ	—	●	●	●	
0.7ℓ	●	●	●	●	
1/5ℓ	●	—	●	●	